

食品器具、容器、包裝檢驗方法－聚乳酸塑膠類之檢驗修正總說明

為加強食品器具、容器、包裝之管理，並依據食品安全衛生管理法第三十八條規定：「各級主管機關執行食品、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝及食品用洗潔劑之檢驗，其檢驗方法，經食品檢驗方法諮議會諮議，由中央主管機關定之」，爰擬具「食品器具、容器、包裝檢驗方法－聚乳酸塑膠類之檢驗」，其修正要點如下：

- 一、修正英文標題。
- 二、鉛及鎘之檢驗(材質試驗)：增列儲存瓶，修正試藥、標準溶液之配製及含量測定。
- 三、高錳酸鉀消耗量之檢驗(溶出試驗)：增列容量瓶及硫酸：水溶液之調製及修正含量測定。
- 四、重金屬之檢驗(溶出試驗)：增列試藥(去離子水及鉛對照用標準品)及硝酸溶液、醋酸溶液之調製，修正鉛標準溶液之配製。
- 五、蒸發殘渣之檢驗(溶出試驗)：試藥增列乙醇及正庚烷，另增列醋酸溶液及乙醇溶液之調製，修正含量測定。
- 六、總乳酸之檢驗(溶出試驗)：修正鑑別試驗及含量測定。
- 七、增列附註二。
- 八、增列參考文獻。

食品器具、容器、包裝檢驗方法－聚乳酸塑膠類 之檢驗修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>Methods of Test for Food Utensils, Containers and Packages - Test of Polylactic Acid Plastic Products</p> <p>1. 適用範圍：本檢驗方法適用於聚乳酸(polylactic acid, PLA)塑膠類食品器具、容器、包裝之檢驗。</p> <p>2. 材質鑑別：依「食品器具、容器、包裝檢驗方法－塑膠類之檢驗」進行鑑別。</p> <p>3. 材質試驗：</p> <p>3.1. 鉛之檢驗：</p> <p>3.1.1. 檢驗方法：檢體經灰化後，以原子吸收光譜儀(atomic absorption spectrophotometer, AAS)分析之方法。</p> <p>3.1.1.1. 裝置：</p> <p>3.1.1.1.1. 原子吸收光譜儀：具波長283.3 nm，並附有鉛之中空陰極射線管者。</p> <p>3.1.1.1.2. 灰化爐(Furnace)：附有自動溫度調節器，其溫差在±1.5℃以內者。</p> <p>3.1.1.1.3. 加熱板(Hot plate)。</p> <p>3.1.1.2. 試藥：硫酸及硝酸均採用試藥特級；去離子水(比電阻於25℃可達18 MΩ·cm以上)；鉛對照用標準品(1000 µg/mL)採用原子吸光分析級。</p> <p>3.1.1.3. 器具及材料：</p> <p>3.1.1.3.1. 坩堝^(註)：50 mL，瓷製或白金製，附蓋。</p> <p>3.1.1.3.2. 容量瓶^(註)：10 mL、50 mL及100 mL，Pyrex材質。</p> <p>3.1.1.3.3. 儲存瓶：50 mL，PP材質。</p> <p>註：器具經洗淨後，浸於硝酸：水(1:1, v/v)溶液，放置過夜，取出將附着之硝酸溶液以水清洗，再以前去離子水潤洗後，乾燥備用。</p>	<p>Method of Test for Food Utensils, Containers and Packages - Test of Polylactic Acid Plastic Products</p> <p>1. 適用範圍：本檢驗方法適用於聚乳酸(polylactic acid, PLA)塑膠類食品器具、容器、包裝之檢驗。</p> <p>2. 材質鑑別：依「食品器具、容器、包裝檢驗方法－塑膠類之檢驗」進行鑑別。</p> <p>3. 材質試驗：</p> <p>3.1. 鉛之檢驗：</p> <p>3.1.1. 檢驗方法：檢體經灰化後，以原子吸收光譜儀(atomic absorption spectrophotometer, AAS)分析之方法。</p> <p>3.1.1.1. 裝置：</p> <p>3.1.1.1.1 原子吸收光譜儀(Atomic absorption spectrophotometer)：具波長 283.3 nm，並附有鉛之中空陰極射線管者。</p> <p>3.1.1.1.2 灰化爐(Furnace)：附有自動溫度調節器，其溫差在±1.5℃以內者。</p> <p>3.1.1.1.3. 加熱板(Hot plate)。</p> <p>3.1.1.2. 試藥：硫酸及硝酸均採用試藥特級；去離子水(電阻係數可達18 MΩ·cm以上)；鉛標準品(1000 µg/mL)採用原子吸光分析級。</p> <p>3.1.1.3. 器具及材料：</p> <p>3.1.1.3.1. 坩堝^(註)：50 mL，瓷製或白金製，附蓋。</p> <p>3.1.1.3.2. 容量瓶^(註)：10 mL、100 mL，Pyrex材質。</p> <p>註：器具經洗淨後，浸於硝酸：水(1:1, v/v)溶液，放置過夜，取出將附着之硝酸溶液以水清洗，再以前去離子水潤洗後，乾燥</p>	<p>一、修正英文標題。</p> <p>二、鉛及鎘之檢驗(材質試驗)：增列儲存瓶，修正試藥、標準溶液之配製及含量測定。</p> <p>三、高錳酸鉀消耗量之檢驗(溶出試驗)：增列容量瓶及硫酸：水溶液之調製及修正含量測定。</p> <p>四、重金屬之檢驗(溶出試驗)：增列試藥(去離子水及鉛對照用標準品)及硝酸溶液、醋酸溶液之調製，修正鉛標準溶液之配製。</p> <p>五、蒸發殘渣之檢驗(溶出試驗)：試藥增列乙醇及正庚烷，另增列醋酸溶液及乙醇溶液之調製，修正含量測</p>

<p>3.1.1.4. 0.1 N硝酸溶液之調製： 取硝酸7 mL，緩緩加入去離子水600 mL中，再加去離子水使成1000 mL。</p> <p>3.1.1.5. 標準溶液之配製： 精確量取鉛<u>對照用標準品</u> 1 mL，置於50 mL容量瓶中，以0.1 N硝酸溶液定容，移入儲存瓶中，作為標準原液。臨用時精確量取<u>適量標準原液</u>，以0.1 N硝酸溶液稀釋至0.5~10.0 µg/mL，供作標準溶液。</p> <p>3.1.1.6. 檢液之調製： 將檢體細切成5 mm以下之小塊，取約1 g，精確稱定，置於坩堝中，滴加硫酸10滴，於加熱板上徐徐加熱至大部分硫酸蒸發後，繼續加熱至白煙消失，移入灰化爐中以450°C灰化，未完全灰化時，再以少量硫酸潤濕，乾燥後繼續灰化，反覆操作至灰化完全。殘留物以0.1 N硝酸溶液溶解並定容至10 mL，供作檢液。另取一空白坩堝，滴加硫酸10滴，依上述步驟同樣操作，供作空白檢液。</p> <p>3.1.1.7. 含量測定： 將檢液、空白檢液及標準溶液分別注入原子吸收光譜儀中，於波長283.3 nm處測定其吸光值，就<u>檢液及空白檢液之吸光值</u>依下列計算式求出檢體中鉛之含量(ppm)：</p> $\text{檢體中鉛之含量 (ppm)} = \frac{(C - C_0) \times V}{M}$ <p>C：由標準曲線求得檢液中鉛之濃度(µg/mL) C₀：由標準曲線求得空白檢液中鉛之濃度(µg/mL) V：檢體最後定容之體積(mL) M：取樣分析檢體之重量(g)</p> <p>3.2. 鎘之檢驗： 3.2.1. 檢驗方法：檢體經灰化</p>	<p>備用。</p> <p>3.1.1.4. 0.1 N硝酸溶液之調製： <u>量</u>取硝酸7 mL，緩緩加入去離子水600 mL中，再加去離子水使成1000 mL。</p> <p>3.1.1.5. 標準溶液之配製： 精確量取<u>適量</u>鉛標準品，以0.1 N硝酸溶液稀釋至0.5~10.0 µg/mL，供作標準溶液。</p> <p>3.1.1.6. 檢液之調製： 將檢體細切成5 mm以下之小塊，取約1 g，精確稱定，置於坩堝中，滴加硫酸10滴，於加熱板上徐徐加熱至大部分硫酸蒸發後，繼續加熱至白煙消失，移入灰化爐中以450°C灰化，未完全灰化時，再以少量硫酸潤濕，乾燥後繼續灰化，反覆操作至灰化完全。殘留物以0.1 N硝酸溶液溶解並定容至10 mL，供作檢液。另取一坩堝，滴加硫酸10滴，同樣操作，供作空白檢液。</p> <p>3.1.1.7. 含量測定： 將檢液、空白檢液及標準溶液分別注入原子吸收光譜儀中，於波長283.3 nm處測定其吸光值，就<u>檢液扣除空白檢液測定值後與標準溶液所得吸光值比較之</u>，依下列計算式求出檢體中鉛之含量(ppm)。</p> $\text{檢體中鉛之含量 (ppm)} = \frac{C \times V}{M}$ <p>C：由標準曲線求得檢液中鉛之濃度(µg/mL) V：檢體最後定容之體積(mL) M：取樣分析檢體之重量(g)</p> <p>3.2. 鎘之檢驗： 3.2.1. 檢驗方法：檢體經灰化</p>	<p>定。</p> <p>六、總乳酸之檢驗(溶出試驗)：修正鑑別試驗及含量測定。</p> <p>七、增列附註二。</p> <p>八、增列參考文獻。</p>
---	--	---

<p>後，以原子吸收光譜儀(atomic absorption spectrophotometer, AAS)分析之方法。</p> <p>3.2.1.1. 裝置：</p> <p>3.2.1.1.1. 原子吸收光譜儀：具波長228.8 nm，並附有鎘之中空陰極射線管者。</p> <p>3.2.1.1.2. 灰化爐(Furnace)：附有自動溫度調節器，其溫差在±1.5 °C以內者。</p> <p>3.2.1.1.3. 加熱板(Hot plate)。</p> <p>3.2.1.2. 試藥：硫酸及硝酸均採用試藥特級；去離子水(比電阻於25 °C可達18 MΩ·cm以上)；鎘對照用標準品(1000 µg/mL)採用原子吸光分析級。</p> <p>3.2.1.3. 器具及材料：</p> <p>3.2.1.3.1. 坩堝^(註)：50 mL，瓷製或白金製，附蓋。</p> <p>3.2.1.3.2. 容量瓶^(註)：10 mL、<u>50 mL</u>及100 mL，Pyrex材質。</p> <p><u>3.2.1.3.3. 儲存瓶：50 mL，PP材質。</u></p> <p>註：器具經洗淨後，浸於硝酸：水(1:1, v/v)溶液，放置過夜，取出將附著之硝酸溶液以水清洗，再<u>以去離子水潤洗後，乾燥備用。</u></p> <p>3.2.1.4. 0.1 N硝酸溶液之調製：取硝酸7 mL，緩緩加入去離子水600 mL中，再加去離子水使成1000 mL。</p> <p>3.2.1.5. 標準溶液之配製：<u>精確量取鎘對照用標準品1 mL，置於50 mL容量瓶中，以0.1 N硝酸溶液定容，移入儲存瓶中，作為標準原液。臨用時精確量取適量標準原液，以0.1 N硝酸溶液稀釋至0.05~1.0 µg/mL，供作標準溶液。</u></p> <p>3.2.1.6. 檢液之調製：<u>將檢體細切成5 mm以下之小塊，取約1 g，精確稱定，置於坩堝中，滴加硫酸10滴，於加熱板</u></p>	<p>後，以原子吸收光譜儀(atomic absorption spectrophotometer, AAS)分析之方法。</p> <p>3.2.1.1 裝置：</p> <p>3.2.1.1.1 原子吸收光譜儀 (<u>Atomic absorption spectrophotometer</u>):具波長 228.8 nm，並附有鎘之中空陰極射線管者。</p> <p>3.2.1.1.2 灰化爐(Furnace)：附有自動溫度調節器，其溫差在±1.5 °C以內者。</p> <p>3.2.1.1.3 加熱板(Hot plate)。</p> <p>3.2.1.2. 試藥：硫酸及硝酸均採用試藥特級；去離子水(電阻係數可達18 MΩ·cm以上)；鎘標準品(1000 µg/mL)採用原子吸光分析級。</p> <p>3.2.1.3. 器具及材料：</p> <p>3.2.1.3.1. 坩堝^(註)：50 mL，瓷製或白金製，附蓋。</p> <p>3.2.1.3.2. 容量瓶^(註)：10 mL、100 mL，Pyrex材質。</p> <p>註：器具經洗淨後，浸於硝酸：水(1:1, v/v)溶液，放置過夜，取出將附著之硝酸溶液以水清洗，再<u>以去離子水潤洗後，乾燥備用。</u></p> <p>3.2.1.4. 0.1 N硝酸溶液之調製：<u>量取硝酸7 mL，緩緩加入去離子水600 mL中，再加去離子水使成1000 mL。</u></p> <p>3.2.1.5. 標準溶液之配製：<u>精確量取適量鎘標準品，以0.1 N硝酸溶液稀釋至0.05~1.0 µg/mL，供作標準溶液。</u></p> <p>3.2.1.6. 檢液之調製：<u>將檢體細切成5 mm以下之小塊，取約1 g，精確稱定，置於坩堝中，滴加硫酸10滴，於加熱板</u></p>	
---	---	--

上徐徐加熱至大部分硫酸蒸發後，繼續加熱至白煙消失，移入灰化爐中以450°C灰化，未完全灰化時，再以少量硫酸潤濕，乾燥後繼續灰化，反覆操作至灰化完全。殘留物以0.1 N硝酸溶液溶解並定容至10 mL，供作檢液。另取一空白坩堝，滴加硫酸10滴，依上述步驟同樣操作，供作空白檢液。

3.2.1.7. 含量測定：

將檢液、空白檢液及標準溶液分別注入原子吸收光譜儀中，於波長228.8 nm處測定其吸光值，就檢液及空白檢液之吸光值依下列計算式求出檢體中鎘之含量(ppm)：

$$\text{檢體中鎘之含量 (ppm)} = \frac{(C - C_0) \times V}{M}$$

C：由標準曲線求得檢液中鎘之濃度(μg/mL)

C₀：由標準曲線求得空白檢液中鎘之濃度(μg/mL)

V：檢體最後定容之體積(mL)

M：取樣分析檢體之重量(g)

4. 溶出試驗：

4.1. 高錳酸鉀消耗量之檢驗：

4.1.1. 檢驗方法：檢體經溶出後，溶出液以滴定分析之方法。

4.1.1.1. 裝置：

4.1.1.1.1. 水浴(Water bath)：溫差在±1°C以內者。

4.1.1.1.2. 烘箱(Oven)：附有自動溫度調節，其溫差在±1°C以內者。

4.1.1.2. 試藥：高錳酸鉀及草酸鈉均採用試藥特級；硫酸採用試藥級。

4.1.1.3. 器具及材料：

4.1.1.3.1. 單面溶出器具：依圖一各部分組成：

A：移行槽，玻璃製，內徑9 cm (表面積為63.62 cm²)，外徑11.5 cm，瓶高7 cm。

上徐徐加熱至大部分硫酸蒸發後，繼續加熱至白煙消失，移入灰化爐中以450°C灰化，未完全灰化時，再以少量硫酸潤濕，乾燥後繼續灰化，反覆操作至灰化完全。殘留物以0.1 N硝酸溶液溶解並定容至10 mL，供作檢液。另取一坩堝，滴加硫酸10滴，同樣操作，供作空白檢液。

3.2.1.7. 含量測定：

將檢液、空白檢液及標準溶液分別注入原子吸收光譜儀中，於波長228.8 nm處測定其吸光值，就檢液扣除空白檢液測定值後與標準溶液所得吸光值比較之，依下列計算式求出檢體中鎘之含量(ppm)。

$$\text{檢體中鎘之含量 (ppm)} = \frac{C \times V}{M}$$

C：由標準曲線求得檢液中鎘之濃度(μg/mL)

V：檢體最後定容之體積(mL)

M：取樣分析檢體之重量(g)

4. 溶出試驗：

4.1. 高錳酸鉀消耗量之檢驗：

4.1.1. 檢驗方法：檢體經溶出後，溶出液以滴定分析之方法。

4.1.1.1. 裝置：

4.1.1.1.1. 水浴(Water bath)：溫差在±1°C以內者。

4.1.1.1.2. 烘箱(Oven)：附有自動溫度調節，其溫差在±1°C以內者。

4.1.1.2. 試藥：高錳酸鉀及草酸鈉均採用試藥特級，硫酸採用試藥級。

4.1.1.3. 器具及材料：


4.1.1.3.1. 單面溶出器具：依圖一各部分組成：

A：移行槽，玻璃製，內徑9 cm (表面積為63.62 cm²)，外徑11.5 cm，瓶高7 cm。

B：圓環，貼有橡膠墊圈，鐵弗龍製或不銹鋼製。內徑9 cm，外徑15 cm，高1.8 cm。

C：圓盤，貼有橡膠墊圈，鐵弗龍製或不銹鋼製。直徑15 cm，高1.8 cm。

D：固定螺栓。



4.1.1.3.2. 三角燒瓶：250 mL。

4.1.1.3.3. 滴定管：25 mL，最小刻度為0.05 mL，褐色。

4.1.1.3.4. 容量瓶：1000 mL，Pyrex材質。

4.1.1.4. 試劑之調製：

4.1.1.4.1. 硫酸：水(1:2, v/v)溶液：取硫酸與水以1：2 (v/v)比例混勻。

4.1.1.4.2. 0.01 N高錳酸鉀溶液：稱取高錳酸鉀約0.33 g，置於1000 mL容量瓶中，以水溶解並定容，使用時以0.01 N草酸鈉溶液標定其力價。

4.1.1.4.3. 0.01 N草酸鈉溶液：稱取草酸鈉0.67 g，置於1000 mL容量瓶中，以水溶解並定容。

4.1.1.5. 檢液之調製：


4.1.1.5.1. 可盛裝液體容器類：檢體用水洗淨乾燥後，依表一所列溶出條件，加入約容器80%容積量之預先加熱至規定溫度之水，或以表面積每 cm^2 為單位，加入預先加熱至規定溫度之水2 mL，用鋁箔覆蓋後，置於規定溫度之水浴中，並時時輕搖，於規定時間後取出溶出液，供作檢液。

4.1.1.5.2. 單層薄膜及薄板類：表面與裡面由相同材質構成之檢體，將檢體表面與裡面之面積和作為檢體之面積，以每 cm^2 為單位，加入預先加熱至規定溫度之水2 mL，以下同4.1.1.5.1.節操作。對於表面與裡面由不同材質

B：圓環，貼有橡膠墊圈，鐵弗龍製或不銹鋼製。內徑9 cm，外徑15 cm，高1.8 cm。

C：圓盤，貼有橡膠墊圈，鐵弗龍製或不銹鋼製。直徑15 cm，高1.8 cm。

D：固定螺栓。



4.1.1.3.2. 三角燒瓶：250 mL。

4.1.1.3.3. 滴定管：25 mL，最小刻度為0.05 mL，褐色。

4.1.1.4. 試劑之調製：

4.1.1.4.1. 0.01 N高錳酸鉀溶液：稱取高錳酸鉀約0.33 g，置於1000 mL容量瓶中，以水溶解並定容，使用時以0.01 N草酸鈉溶液標定其力價。

4.1.1.4.2. 0.01 N草酸鈉溶液：稱取草酸鈉0.67 g，置於1000 mL容量瓶中，以水溶解並定容。

4.1.1.5. 檢液之調製：

4.1.1.5.1. 可盛裝液體容器類：檢體用水洗淨乾燥後，依表一所列溶出條件，加入約容器80%容積量之預先加熱至規定溫度之水，或以表面積每 cm^2 為單位，加入預先加熱至規定溫度之水2 mL，用鋁箔覆蓋後，置於規定溫度之水浴中，並時時輕搖，於規定時間後取出溶出液，供作檢液。

4.1.1.5.2. 單層薄膜及薄板類：表面與裡面由相同材質構成之檢體，將檢體表面與裡面之面積和作為檢體之面積，以每 cm^2 為單位，加入預先加熱至規定溫度之水2 mL，以下同4.1.1.5.1.節操作。對於表面與裡面由不同材質

構成之檢體，將其實際與食品接觸之面，利用單面溶出器具製備檢液。依表一所列溶出條件，將檢體平鋪於裝有預先加熱至規定溫度之水127 mL之移行槽口，與食品接觸之面朝移行槽底，將移行槽裝入圓環中，於其上加圓盤後，以固定螺栓夾緊，將單面溶出器具倒置，使檢體與水接觸，置於預先調整至規定溫度之烘箱中，於規定時間後取出溶出液，供作檢液。

表一、高錳酸鉀消耗量溶出試驗之溶出條件

溶出條件	備註
50°C， 4 小時	食品製造加工或調理過程中之使用溫度為50°C以下者。
60°C， 30 分 鐘	食品製造加工或調理過程中之使用溫度為50°C以上或使用聚乳酸之複合材料者。

4.1.1.6. 測定：

取水100 mL置三角燒瓶中，加硫酸：水(1:2, v/v)溶液5 mL及0.01 N高錳酸鉀溶液10 mL，加熱煮沸5分鐘，去除此液，以水洗淨三角燒瓶。精確量取檢液100 mL置於三角燒瓶中，加硫酸：水(1:2, v/v)溶液5 mL，並以褐色滴定管滴入0.01 N高錳酸鉀溶液10 mL，加熱煮沸5分鐘或於沸水浴中加熱15分鐘，停止加熱後，立即以另一支滴定管滴入0.01 N草酸鈉溶液10 mL脫色，並立即滴加0.01 N高錳酸鉀溶液至微紅色不消失為止，即為0.01 N高錳酸鉀溶液之滴定量(mL)。另取水100 mL同樣操作，作空白試驗，並依下列計算式求出溶出液中高錳酸鉀消耗量(ppm)：

溶出液中高錳酸鉀消耗量(ppm)

構成之檢體，將其實際與食品接觸之面，利用單面溶出器具製備檢液。依表一所列溶出條件，將檢體平鋪於裝有預先加熱至規定溫度之水127 mL之移行槽口，與食品接觸之面朝移行槽底，將移行槽裝入圓環中，於其上加圓盤後，以固定螺栓夾緊，將單面溶出器具倒置，使檢體與水接觸，置於預先調整至規定溫度之烘箱中，於規定時間後取出溶出液，供作檢液。

表一、高錳酸鉀消耗量溶出試驗之溶出條件

溶出條件	備註
50°C， 4 小時	食品製造加工或調理過程中之使用溫度為50°C以下者。
60°C， 30 分 鐘	食品製造加工或調理過程中之使用溫度為50°C以上或使用聚乳酸之複合材料者。

4.1.1.6. 測定：

取水100 mL置三角燒瓶中，加硫酸：水(1:2, v/v)溶液5 mL及0.01 N高錳酸鉀溶液10 mL，加熱煮沸5分鐘，去除此液，以水洗淨三角燒瓶。精確量取檢液100 mL置於三角燒瓶中，加硫酸：水(1:2, v/v)溶液5 mL，並以褐色滴定管滴入0.01 N高錳酸鉀溶液10 mL，加熱煮沸5分鐘或於沸水浴中加熱15分鐘，停止加熱後，立即以另一支滴定管滴入0.01 N草酸鈉溶液10 mL脫色，並立即滴加0.01 N高錳酸鉀溶液至微紅色不消失為止，即為0.01 N高錳酸鉀溶液之滴定量(mL)。另取水100 mL同樣操作，作空白試驗，並依下列計算式求出溶出液中高錳酸鉀消耗量(ppm)。

溶出液中高錳酸鉀消耗量(ppm)

$= \frac{(a - b) \times f \times 1000 \times 0.316 \times V}{100 \times 2 \times A}$ <p>a: 檢液之0.01 N高錳酸鉀溶液滴定量(mL) b: 空白試驗之0.01 N高錳酸鉀溶液滴定量(mL) f: 0.01 N高錳酸鉀溶液之力價 V: 溶出液體積(mL) A: 檢體與溶液接觸之面積(cm²)</p> <p>4.2. 重金屬之檢驗： 4.2.1. 檢驗方法：檢體經溶出後，溶出液以比色分析之方法。 4.2.1.1. 裝置： 4.2.1.1.1. 水浴(Water bath)：溫差在±1°C以內者。 4.2.1.1.2. 烘箱(Oven)：附有自動溫度調節，其溫差在±1°C以內者。 4.2.1.2. 試藥：冰醋酸採用試藥特級；硝酸、硫化鈉及甘油均採用試藥級；去離子水(比電阻於25°C可達18 MΩ·cm以上)；鉛對照用標準品(1000 µg/mL)採用原子吸光分析級。 4.2.1.3. 器具及材料： 4.2.1.3.1. 單面溶出器具：同4.1.1.3.1節。 4.2.1.3.2. 納氏比色管(Nessler tube)：50 mL，內徑為20 mm，並附有刻度者。 4.2.1.4. 試劑之調製： 4.2.1.4.1. 0.1 N硝酸溶液： 取硝酸0.7 mL，緩緩加入去離子水60 mL中，再加去離子水使成100 mL。 4.2.1.4.2. 硫化鈉溶液： 稱取硫化鈉5 g，溶於去離子水10 mL，加甘油30 mL混合，密封貯存於避光處，使用期限3個月。 4.2.1.4.3. 4%醋酸溶液： 取冰醋酸40 mL，加水使成1000 mL。 4.2.1.5. 鉛標準溶液之配製： 精確量取適量鉛對照用標準品，</p>	$= \frac{(a - b) \times f \times 1000}{100} \times 0.316$ <p>a: 檢液之0.01 N高錳酸鉀溶液滴定量(mL) b: 空白試驗之0.01 N高錳酸鉀溶液滴定量(mL) f: 0.01 N高錳酸鉀溶液之力價</p> <p>4.2. 重金屬之檢驗： 4.2.1. 檢驗方法：檢體經溶出後，溶出液以比色分析之方法。 4.2.1.1. 裝置： 4.2.1.1.1. 水浴(Water bath)：溫差在±1°C以內者。 4.2.1.1.2. 烘箱(Oven)：附有自動溫度調節，其溫差在±1°C以內者。 4.2.1.2. 試藥：冰醋酸及硝酸鉛均採用試藥特級，硝酸、硫化鈉及甘油均採用試藥級。 4.2.1.3. 器具及材料： 4.2.1.3.1. 單面溶出器具：同4.1.1.3.1節。 4.2.1.3.2. 納氏比色管(Nessler tube)：50 mL，內徑為20 mm，並附有刻度者。 4.2.1.5. 硫化鈉溶液之配製： 稱取硫化鈉5 g，溶於水10 mL，加甘油30 mL混合，密封貯存於避光處，使用期限3個月。 4.2.1.4. 鉛標準溶液之配製： 精確稱取硝酸鉛159.8 mg，溶於</p>	
--	---	--

以 0.1 N 硝酸溶液稀釋至 10 $\mu\text{g/mL}$ ，供作標準溶液。

4.2.1.6. 檢液之調製：

4.2.1.6.1. 可盛裝液體容器類：

檢體用水洗淨乾燥後，依表二所列溶出條件，加入約容器80%容積量之預先加熱至規定溫度之4%醋酸溶液，或以表面積每 cm^2 為單位，加入預先加熱至規定溫度之4%醋酸溶液2 mL，用錶玻璃覆蓋後，置於規定溫度之水浴中，並時時輕搖，於規定時間後取出溶出液，先經容器表面積每 cm^2 ，加入溶出用溶劑2 mL之換算後，供作檢液。

4.2.1.6.2. 單層薄膜及薄板類：

表面與裡面由相同材質構成之檢體，將檢體表面與裡面之面積和作為檢體之面積，以每 cm^2 為單位，加入預先加熱至規定溫度之4%醋酸溶液2 mL，以下同4.2.1.6.1.節操作。對於表面與裡面由不同材質構成之檢體，將其實際與食品接觸之面，利用單面溶出器具製備檢液。依表二所列溶出條件，將檢體平鋪於裝有預先加熱至規定溫度之4%醋酸溶液127 mL之移行槽口，與食品接觸之面朝移行槽底，將移行槽裝入圓環中，於其上加圓盤後，以固定螺栓夾緊，將單面溶出器具倒置，使檢體與4%醋酸溶液接觸，置於預先調整至規定溫度之烘箱中，於規定時間後取出溶出液，供作檢液。

表二、重金屬溶出試驗之溶出條件

溶出	備註
----	----

10%硝酸溶液10 mL，再加水並定容至1000 mL，作為標準原液(含鉛100 $\mu\text{g/mL}$)^(註)。使用時，精確量取標準品原液10 mL，加水定容至100 mL，供作標準溶液(含鉛10 $\mu\text{g/mL}$)。

註：本溶液之調製及保存均須使用不含可溶性鉛鹽之玻璃器具。

4.2.1.6. 檢液之調製：

4.2.1.6.1. 可盛裝液體容器類：

檢體用水洗淨乾燥後，依表二所列溶出條件，加入約容器80%容積量之預先加熱至規定溫度之4%醋酸溶液，或以表面積每 cm^2 為單位，加入預先加熱至規定溫度之4%醋酸溶液2 mL，用錶玻璃覆蓋後，置於規定溫度之水浴中，並時時輕搖，於規定時間後取出溶出液，供作檢液。

4.2.1.6.2. 單層薄膜及薄板類：

表面與裡面由相同材質構成之檢體，將檢體表面與裡面之面積和作為檢體之面積，以每 cm^2 為單位，加入預先加熱至規定溫度之4%醋酸溶液2 mL，以下同4.2.1.6.1.節操作。對於表面與裡面由不同材質構成之檢體，將其實際與食品接觸之面，利用單面溶出器具製備檢液。依表二所列溶出條件，將檢體平鋪於裝有預先加熱至規定溫度之4%醋酸溶液127 mL之移行槽口，與食品接觸之面朝移行槽底，將移行槽裝入圓環中，於其上加圓盤後，以固定螺栓夾緊，將單面溶出器具倒置，使檢體與4%醋酸溶液接觸，置於預先調整至規定溫度之烘箱中，於規定時間後取出溶出液，供作檢液。

表二、重金屬溶出試驗之溶出條件

溶出	備註
----	----

條件		條件	
50°C， 4 小時	食品製造加工或調理 過程中之使用溫度為 50°C 以下者。	50°C， 4 小時	食品製造加工或調理 過程中之使用溫度為 50°C 以下者。
60°C， 30 分 鐘	食品製造加工或調理 過程中之使用溫度為 50°C 以上或使用聚乳 酸之複合材料者。	60°C， 30 分 鐘	食品製造加工或調理 過程中之使用溫度為 50°C 以上或使用聚乳 酸之複合材料者。
<p>4.2.1.7. 測定：</p> <p>精確量取規定量之檢液，置於納氏比色管中，加水至50 mL。精確量取鉛標準溶液2 mL置於另一支納氏比色管中，加4%醋酸溶液20 mL並加水至50 mL。兩支納氏比色管分別加入硫化鈉溶液2滴，振搖混合，放置2分鐘，在白色背景下由上方觀察時，檢液之呈色不得較標準溶液之呈色為深。</p> <p>4.3. 蒸發殘渣之檢驗：</p> <p>4.3.1. 檢驗方法：檢體經溶出，其溶出液蒸發後稱重之方法。</p> <p>4.3.1.1. 裝置：</p> <p>4.3.1.1.1. 水浴(Water bath)：溫差在±1°C以內者。</p> <p>4.3.1.1.2. 烘箱(Oven)：附有自動溫度調節，溫差在±1°C以內者。</p> <p>4.3.1.2. 試藥：<u>乙醇(95%)</u>；<u>冰醋酸及正庚烷</u>均採用試藥特級。</p> <p>4.3.1.3. 器具及材料： 蒸發皿：<u>材質為石英製或白金製。</u></p> <p>4.3.1.4. 試劑之調製：</p> <p>4.3.1.4.1. <u>4%醋酸溶液</u>： <u>取冰醋酸40 mL，加水使成1000 mL。</u></p> <p>4.3.1.4.2. <u>20%乙醇溶液</u>： <u>取乙醇210 mL，加水使成1000 mL。</u></p> <p>4.3.1.5. 檢液之調製：</p> <p>4.3.1.5.1. 可盛裝液體容器類： 檢體用水洗淨乾燥後，依表三所列溶出條件，加入約容器80%容積量之預先加熱至規定溫度之溶出用溶劑，或以表面積每cm²為單</p>		<p>4.2.1.7. 測定：</p> <p>精確量取規定量之檢液，置於納氏比色管中，加水至50 mL。精確量取鉛標準溶液2 mL置於另一支納氏比色管中，加4%醋酸溶液20 mL並加水至50 mL。兩支納氏比色管分別加入硫化鈉溶液兩滴，振搖混合，放置2分鐘，在白色背景下由上方觀察時，檢液之呈色不得較標準溶液之呈色為深。</p> <p>4.3. 蒸發殘渣之檢驗：</p> <p>4.3.1. 檢驗方法：檢體經溶出，其溶出液蒸發後稱重之方法。</p> <p>4.3.1.1. 裝置：</p> <p>4.3.1.1.1. 水浴(Water bath)：溫差在±1°C以內者。</p> <p>4.3.1.1.2. 烘箱(Oven)：附有自動溫度調節，溫差在±1°C以內者。</p> <p>4.3.1.2. 試藥：<u>冰醋酸</u>採用試藥特級。</p> <p>4.3.1.3. 器具及材料： 蒸發皿：<u>石英製或白金製。</u></p> <p>4.3.1.4. 檢液之調製：</p> <p>4.3.1.4.1. 可盛裝液體容器類： 檢體用水洗淨乾燥後，依表三所列溶出條件，加入約容器80%容積量之預先加熱至規定溫度之溶出用溶劑，或以表面積每cm²為單</p>	

位，加入預先加熱至規定溫度之溶出用溶劑2 mL，用鋁箔(4%醋酸溶液作溶出用溶劑時，則用錶玻璃)覆蓋後，置於規定溫度之水浴中，並時時輕搖，於規定時間後取出溶出液，供作檢液。

4.3.1.5.2. 單層薄膜及薄板類：
表面與裡面由相同材質構成之檢體，將檢體表面與裡面之面積和作為檢體之面積，以每cm²為單位，依表三所列溶出條件，加入預先加熱至規定溫度之溶出用溶劑2 mL，以下同4.3.1.5.1.節操作。對於表面與裡面由不同材質構成之檢體，將其實際與食品接觸之面，利用單面溶出器具製備檢液。依表三所列溶出條件，將檢體平鋪於裝有預先加熱至規定溫度之溶出用溶劑127 mL之移行槽口，與食品接觸之面朝移行槽底，將移行槽裝入圓環中，於其上加圓盤後，以固定螺栓夾緊，將單面溶出器具倒置，使檢體與溶出用溶劑接觸，置於預先調整至規定溫度之烘箱中，於規定時間後取出溶出液，供作檢液。
表三、蒸發殘渣溶出試驗之溶出條件

用途別	溶出用溶劑	溶出條件
pH 5 以上之食品用器具、容器、包裝	水	50℃，4小時 ^a
		60℃，30分鐘 ^b
pH 5(含 pH 5)之食品用器具、容器、包裝	4% 醋酸溶液	50℃，4小時 ^a
		60℃，30分鐘 ^b
油脂及脂肪性食品用器具、容器、包裝	正庚烷	25℃，1小時
酒類用器	20%	50℃，4

單位，加入預先加熱至規定溫度之溶出用溶劑2 mL，用鋁箔(4%醋酸溶液作溶出用溶劑時，則用錶玻璃)覆蓋後，置於規定溫度之水浴中，並時時輕搖，於規定時間後取出溶出液，供作檢液。

4.3.1.4.2. 單層薄膜及薄板類：
表面與裡面由相同材質構成之檢體，將檢體表面與裡面之面積和作為檢體之面積，以每cm²為單位，加入預先加熱至規定溫度之溶出用溶劑2 mL，以下同4.3.1.4.1.節操作。對於表面與裡面由不同材質構成之檢體，將其實際與食品接觸之面，利用單面溶出器具製備檢液。依表三所列溶出條件，將檢體平鋪於裝有預先加熱至規定溫度之溶出用溶劑127 mL之移行槽口，與食品接觸之面朝移行槽底，將移行槽裝入圓環中，於其上加圓盤後，以固定螺栓夾緊，將單面溶出器具倒置，使檢體與溶出用溶劑接觸，置於預先調整至規定溫度之烘箱中，於規定時間後取出溶出液，供作檢液。

表三、蒸發殘渣溶出試驗之溶出條件

用途別	溶出用溶劑	溶出條件
pH 5 以上之食品用器具、容器、包裝	水	50℃，4小時 ^a
		60℃，30分鐘 ^b
pH 5(含 pH 5)之食品用器具、容器、包裝	4% 醋酸溶液	50℃，4小時 ^a
		60℃，30分鐘 ^b
油脂及脂肪性食品用器具、容器、包裝	正庚烷	25℃，1小時
酒類用器	20%	50℃，4

具、容器、 包裝	乙醇 溶液	小時 ^a 60°C, 30 分鐘 ^b	具、容器、 包裝	酒精 溶液	小時 ^a 60°C, 30 分鐘 ^b
<p>^a食品製造加工或調理過程中之使用溫度為50°C以下者。</p> <p>^b食品製造加工或調理過程中之使用溫度為50°C以上或使用聚乳酸之複合材料者。</p> <p>4.3.1.6. 含量測定：</p> <p>精確量取檢液200~300 mL，置於預先在105°C乾燥至恆量之蒸發皿中，於水浴中蒸發至乾後，移入烘箱，於105°C乾燥2小時後，取出，移入乾燥器內，冷卻至室溫時迅速稱重，另取等量之相對溶出用溶劑同樣操作，作空白試驗，並依下列計算式求出溶出液中蒸發殘渣量(ppm)：</p> $\text{溶出液中蒸發殘渣量 (ppm)} = \frac{(a - b) \times 1000 \times V}{M \times 2 \times A}$ <p>a：檢液經乾燥後之重量(mg) b：空白試驗之溶出用溶劑經乾燥後之重量(mg) M：檢液之取量(mL) V：溶出液體積(mL) A：檢體與溶液接觸之面積(cm²)</p> <p>4.4. 總乳酸之檢驗：</p> <p>4.4.1. 檢驗方法：檢體經溶出後，溶出液以高效液相層析儀 (high performance liquid chromatograph, HPLC) 分析之方法。</p> <p>4.4.1.1. 裝置：</p> <p>4.4.1.1.1. 高效液相層析儀：</p> <p>4.4.1.1.1.1. 檢出器：光二極體陣列檢出器 (photodiode array detector)。</p> <p>4.4.1.1.1.2. 層析管：Inertsil ODS-2, 5 μm, 內徑4.6 mm × 25 cm, 或同級品。</p> <p>4.4.1.1.2. 水浴(Water bath)：溫差在±1°C以內者。</p> <p>4.4.1.1.3. 烘箱(Oven)：附有自動</p>			<p>^a食品製造加工或調理過程中之使用溫度為50°C以下者。</p> <p>^b食品製造加工或調理過程中之使用溫度為50°C以上或使用聚乳酸之複合材料者。</p> <p>4.3.1.5. 含量測定：</p> <p>精確量取檢液200~300 mL，置於預先在105°C乾燥至恆量之蒸發皿中，於水浴中蒸發乾週後，移入烘箱，於105°C乾燥2小時後，取出，移入乾燥器內，冷卻至室溫時迅速稱重。另取等量之相對溶出用溶劑同樣操作，作空白試驗，並依下列計算式求出溶出液中蒸發殘渣量(ppm)。</p> $\text{溶出液中蒸發殘渣量 (ppm)} = \frac{(a - b) \times 1000}{V}$ <p>a：檢液經乾燥後之重量(mg) b：空白試驗之溶出用溶劑經乾燥後之重量(mg) V：檢液之取量(mL)</p> <p>4.4. 總乳酸之檢驗：</p> <p>4.4.1. 檢驗方法：檢體經溶出後，溶出液以高效液相層析儀 (high performance liquid chromatograph, HPLC) 分析之方法。</p> <p>4.4.1.1. 裝置：</p> <p>4.4.1.1.1. 高效液相層析儀：</p> <p>4.4.1.1.1.1. 檢出器：光二極體陣列檢出器 (photodiode array detector)。</p> <p>4.4.1.1.1.2. 層析管：Inertsil ODS-2, 5 μm, 內徑4.6 mm × 25 cm, 或同級品。</p> <p>4.4.1.1.2. 水浴(Water bath)：溫差在±1°C以內者。</p> <p>4.4.1.1.3. 烘箱(Oven)：附有自動</p>		

溫度調節，溫差在 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 以內者。

4.4.1.2. 試藥：乙腈採用液相層析級；磷酸(85%)採用試藥特級；去離子水(比電阻於 25°C 可達 $18\text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$ 以上)；L-乳酸鋰(L-lithium lactate)對照用標準品。

4.4.1.3. 器具及材料：

4.4.1.3.1. 容量瓶：100 mL。

4.4.1.3.2. 濾膜：孔徑 $0.45\ \mu\text{m}$ ，Nylon材質。

4.4.1.3.3. 試管：10 mL，附蓋，Pyrex材質。

4.4.1.4. 試劑之調製：

4.4.1.4.1. 0.2 M氫氧化鈉溶液：稱取氫氧化鈉0.8 g，以去離子水溶解使成100 mL。

4.4.1.4.2. 0.2 M磷酸溶液：稱取磷酸2.31 g，加去離子水使成100 mL。

4.4.1.5. 移動相溶液之調製：取磷酸、乙腈與去離子水以0.1：1：99 (v/v/v)之比例混合後，以濾膜過濾，取濾液供作移動相溶液。

4.4.1.6. 標準溶液之配製：稱取相當於含乳酸約0.1 g之L-乳酸鋰對照用標準品，精確稱定，以去離子水溶解並定容至100 mL，作為標準原液。臨用時取適量標準原液，以去離子水稀釋至5~50 $\mu\text{g}/\text{mL}$ ，各取1 mL，分別置於試管中，加入0.2 M氫氧化鈉溶液100 μL ，蓋上蓋子混勻後，於 60°C 下反應15分鐘，偶爾搖晃之，冷卻後，各加入0.2 M磷酸溶液100 μL ，經濾膜過濾後，供作標準溶液。

4.4.1.7. 檢液之調製：

4.4.1.7.1. 可盛裝液體容器類：檢體用水洗淨乾燥後，依表四所列溶出條件，加入約容器80%容積量之預先加熱至規定溫度之去離子水，或以表面積每 cm^2 為單位，加入預先加熱至規定溫度之去離子水2 mL，用錶玻璃覆蓋

溫度調節，溫差在 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 以內者。

4.4.1.2. 試藥：乙腈採用液相層析級；磷酸採用試藥特級；L-乳酸鋰(lithium lactate)對照用標準品。

4.4.1.3. 器具及材料：

4.4.1.3.1. 容量瓶：100 mL。

4.4.1.3.2. 濾膜：孔徑 $0.45\ \mu\text{m}$ ，Nylon材質。

4.4.1.3.3. 試管：10 mL，附蓋，Pyrex材質。

4.4.1.4. 試劑之調製：

4.4.1.4.1. 0.2 M氫氧化鈉溶液：稱取氫氧化鈉0.8 g，以去離子水溶解使成100 mL。

4.4.1.4.2. 0.2 M磷酸溶液：稱取磷酸2.31 g，加去離子水使成100 mL。

4.4.1.5. 移動相溶液之調製：磷酸：乙腈：去離子水以0.1：1：99 (v/v/v)之比例混合後，以濾膜過濾，取濾液供作移動相溶液。

4.4.1.6. 標準溶液之配製：稱取L-乳酸鋰對照用標準品相當於乳酸含量約0.1 g，精確稱定，以去離子水溶解並定容至100 mL，作為標準原液。使用時以水稀釋至5~50 $\mu\text{g}/\text{mL}$ ，各取1 mL，分別置於試管中，加入0.2 M氫氧化鈉溶液100 μL ，蓋上蓋子混勻後，於 60°C 下反應15分鐘，偶爾搖晃之，冷卻後，各加入0.2 M磷酸溶液100 μL ，經濾膜過濾後，供作標準溶液。

4.4.1.7. 檢液之調製：

4.4.1.7.1. 可盛裝液體容器類：檢體用水洗淨乾燥後，依表四所列溶出條件，加入約容器80%容積量之預先加熱至規定溫度之去離子水，或以表面積每 cm^2 為單位，加入預先加熱至規定溫度之去離子水2 mL，用錶玻璃覆蓋後，置於規定溫度之水浴中，並

後，置於規定溫度之水浴中，並時時輕搖，於規定時間後取出溶出液，取1 mL，分別置於試管中，加入0.2 M氫氧化鈉溶液100 μL，蓋上蓋子混勻後，於60°C下反應15分鐘，偶爾搖晃之，冷卻後，各加入0.2 M磷酸溶液100 μL，經濾膜過濾後，供作檢液。另取去離子水1 mL，置於試管中，加入0.2 M氫氧化鈉溶液100 μL，以下步驟同檢液之操作，供作空白檢液。

4.4.1.7.2. 單層薄膜及薄板類：
表面與裡面由相同材質構成之檢體，將檢體表面與裡面之面積和作為檢體之面積，以每cm²為單位，加入預先加熱至規定溫度之去離子水2 mL，以下同4.4.1.7.1.節操作。對於表面與裡面由不同材質構成之檢體，將其實際與食品接觸之面，利用單面溶出器具製備檢液。依表四所列溶出條件，將檢體平鋪於裝有預先加熱至規定溫度之去離子水127 mL之移行槽口，與食品接觸之面朝移行槽底，將移行槽裝入圓環中，於其上加圓盤後，以固定螺栓夾緊，將單面溶出器具倒置，使檢體與去離子水接觸，置於預先調整至規定溫度之烘箱中，於規定時間後取出溶出液，取1 mL，分別置於試管中，加入0.2 M氫氧化鈉溶液100 μL，蓋上蓋子混勻後，於60°C下反應15分鐘，偶爾搖晃之，冷卻後，各加入0.2 M磷酸溶液100 μL，經濾膜過濾後，供作檢液。另取去離子水1 mL，置於試管中，加入0.2 M氫氧化鈉溶液100 μL，以下步驟同檢液之操作，供作空白檢液。

表四、聚乳酸溶出試驗之溶出條件

溶出條件	備註
------	----

時時輕搖，於規定時間後取出溶出液，取1 mL，分別置於試管中，加入0.2 M氫氧化鈉溶液100 μL，蓋上蓋子混勻後，於60°C下反應15分鐘，偶爾搖晃之，冷卻後，各加入0.2 M磷酸溶液100 μL，經濾膜過濾後，供作檢液。另取去離子水1 mL，置於試管中，加入0.2 M氫氧化鈉溶液100 μL，以下步驟同檢液之操作，供作空白檢液。

4.4.1.7.2. 單層薄膜及薄板類：
表面與裡面由相同材質構成之檢體，將檢體表面與裡面之面積和作為檢體之面積，以每cm²為單位，加入預先加熱至規定溫度之去離子水2 mL，以下同4.4.1.7.1.節操作。對於表面與裡面由不同材質構成之檢體，將其實際與食品接觸之面，利用單面溶出器具製備檢液。依表四所列溶出條件，將檢體平鋪於裝有預先加熱至規定溫度之去離子水127 mL之移行槽口，與食品接觸之面朝移行槽底，將移行槽裝入圓環中，於其上加圓盤後，以固定螺栓夾緊，將單面溶出器具倒置，使檢體與去離子水接觸，置於預先調整至規定溫度之烘箱中，於規定時間後取出溶出液，取1 mL，分別置於試管中，加入0.2 M氫氧化鈉溶液100 μL，蓋上蓋子混勻後，於60°C下反應15分鐘，偶爾搖晃之，冷卻後，各加入0.2 M磷酸溶液100 μL，經濾膜過濾後，供作檢液。另取去離子水1 mL，置於試管中，加入0.2 M氫氧化鈉溶液100 μL，以下步驟同檢液之操作，供作空白檢液。

表四、聚乳酸溶出試驗之溶出條件

溶出條件	備註
------	----

50°C， 4 小時	食品製造加工或調理 過程中之使用溫度為 50°C 以下者。	50°C， 4 小時	食品製造加工或調理 過程中之使用溫度為 50°C 以下者。	
60°C， 30 分 鐘	食品製造加工或調理 過程中之使用溫度為 50°C 以上或使用聚乳 酸之複合材料者。	60°C， 30 分 鐘	食品製造加工或調理 過程中之使用溫度為 50°C 以上或使用聚乳 酸之複合材料者。	
<p>4.4.1.8. 鑑別試驗及含量測定： 精確量取檢液、空白檢液及標準 溶液各50 μL，分別注入高效液相 層析儀中，依下列條件進行液相 層析，就檢液與標準溶液所得波 峰之滯留時間比較鑑別之，並由 標準曲線求得溶出液中總乳酸之 含量(ppm)：</p> $\text{溶出液中總乳酸含量 (ppm)} = \frac{C \times V}{2 \times A}$ <p>C：由標準曲線求得檢液中總乳 酸之濃度(μg/mL) V：溶出液體積(mL) A：檢體與溶液接觸之面積(cm²) 高效液相層析測定條件： 光二極體陣列檢出器：定量波長 210 nm。 層析管：Inertsil ODS-2，5 μm， 內徑4.6 mm × 25 cm。 移動相溶液：依4.4.1.5.節所調製 之溶液。 移動相流速：1.0 mL/min。 註：上述測定條件分析不適時， 可依所使用之儀器，設定適合之 測定條件。 附註：1. 本檢驗方法之<u>定量極 限</u>，鉛為5 ppm，錳為0.5 ppm， 總乳酸為5 ppm。 2. <u>溶出試驗之溶出液中待測物 含量係以容器表面積每cm²為單 位，加入溶出用溶劑2 mL為基準 計算。</u> 3. 鉛及錳以其他儀器檢測時，應 經適當驗證參考物質(certified reference material, CRM)或標準 參考物質(standard reference</p>		<p>4.4.1.8. 鑑別試驗及含量測定： 精確量取檢液、空白檢液及標準 溶液各50 μL，分別注入高效液 相層析儀中，參照下列條件進行 液相層析，就檢液與標準溶液所 得波峰之滯留時間比較鑑別之， 並由標準曲線求得溶出液中 總乳酸之含量(ppm)。</p> <p>高效液相層析測定條件： 光二極體陣列檢出器：波長210 nm。 層析管：Inertsil ODS-2，5 μm， 內徑4.6 mm × 25 cm。 移動相溶液：依4.4.1.5.節所調製 之溶液。 移動相流速：1.0 mL/min。</p> <p>附註：1. 本檢驗方法之<u>檢出限量 為</u>鉛為5 ppm，錳0.5 ppm，總乳 酸5 ppm。 2. 鉛及錳以其他儀器檢測時，應 經適當驗證參考物質(certified reference material, CRM)或標準 參考物質(standard reference</p>		

<p>material, SRM)驗證，或方法確效。</p> <p><u>參考文獻：</u></p> <p><u>日本藥學會。2005。日本衛生試驗法・注解。金原出版株式會社。東京，日本。</u></p>	<p>material, SRM)驗證或方法確效。</p>	
--	-------------------------------	--